

FA4260

低密度聚乙烯#高压聚乙烯|LDPE

北欧化工

用途: 电影, 收缩包装

填充物: 挤出

基本性能	额定值	单位	测试方法
密度	0.926	g/m	ISO 1183
熔体流动速率 (190°C/2.16kg)	0.5	g/10min	ISO 1133
机械性能	额定值	单位	测试方法
割线模量			ASTM D-882
(40.0um)	360	MPa	
(40.0um)	280	MPa	ASTM D-882
拉伸强度 (40.0um)	TD MD20 25	MPa	ISO 527-3
拉伸断裂伸长率 (40.0um)	MD TD350 650	%	ISO 527-3
落锤冲击 (40.0um)	90	g	ISO 7765-1
埃尔曼多夫撕裂强度 (40.0um)	MD TD2 2	N	ISO 6383-2
摩擦系数	0.5		ISO 8295
加工性能	额定值	单位	测试方法
熔体温度	170-200	°C	
热性能	额定值	单位	测试方法
维卡软化点	98	°C	ISO 306/A50
熔化温度	113	°C	ISO 3146
光学性能	额定值	单位	测试方法
光泽度 (1020um)	75		ASTM D-2457
雾度 (1020um)	11	%	ASTM D-1003