

Scolefin 53 H 10-81

30% 玻璃矿物

聚丙烯均聚物

Ravago Group

产品说明

PPH 30% MF/GF grey

基本信息

填料/增强材料 玻璃矿物, 30% 填料按重量

外观 灰色

加工方法 注射成型

物理性能

	额定值	单位制	测试方法
密度	1.13	g/cm ³	ISO 1183
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	17	g/10 min	ISO 1133
灰份含量 (625°C)	29	%	DIN EN 60

机械性能

	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	4200	MPa	ISO 527-2
拉伸应力 (屈服)	50.0	MPa	ISO 527-2/5

冲击性能

	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	5.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁无缺口冲击强度 (23°C)	25	kJ/m ²	ISO 179/1eU