

FA3223

低密度聚乙烯#高压聚乙烯|LDPE

北欧化工

用途: 农业中的应用, 施工应用, 电影 重型袋 衬板 收缩包装

填充物: 吹塑

基本性能	额定值	单位	测试方法
密度	0.922	g/m	ISO 1183
熔体流动速率 (190°C/2.16kg)	0.3	g/10min	ISO 1133
机械性能	额定值	单位	测试方法
割线模量 (125um)	190	MPa	ASTM D-882
拉伸强度 (125um)	TD MD23 25	MPa	ISO 527-3
拉伸断裂伸长率 (125um)	TD MD600 400	%	ISO 527-3
落锤冲击 (125um)	TD MD6 4	g	ISO 7765-1
埃尔曼多夫撕裂强度 (125um)	4	N	ISO 6383-2
加工性能	额定值	单位	测试方法
熔体温度	170-200	°C	
热性能	额定值	单位	测试方法
维卡软化点	96	°C	ISO 306/A50
熔化温度	110	°C	ISO 3146