

# 树脂

Damival® 15350 NA00 / 15210 0B00

H级 (UL 1446) 双组分黑色环氧体系, 常温固化

低粘度

良好的导热性

自熄性, UL94 V0 批准 (E108253)

无卤素, 符合RoHS标准

## 一般说明

双组分H类 (UL1446) 环氧树脂, 黑色, 在室温下固化, 具有高导热性能。

H类也根据减重测量值 (IEC 60216)

## 应用程序

变压器、电容器、电机用灌封树脂。

## 加工

树脂在使用前必须搅拌, 因为它含有在储存期间可能沉淀的填料。搅拌时避免引入空气。对树脂和硬化剂的零件和/或树脂的预热可以改善铸件。

真空处理增强了介电学和机械性能。

混合可以通过机器或手动完成。

凝胶时间和固化时间取决于混合体积、温度和层的厚度。

最终性能取决于固化水平。

混合比 (树脂/硬化剂) :

重量 : 100/12

卷号 : 100/20

## 储存条件

树脂: 原包装12个月, 最多25° C, 防潮。可能在较高的温度下储存为使用时间较短。超过25° C的存储空间将增加设置。可能在5° C以下结晶。在这种情况下, 加热至60° C, 直到晶体会消失, 并在使用前进行搅拌。

硬化剂: 原包装12个月, 最高25° C, 防潮。可能在较高的温度下储存为短时间。

## 包装

树脂: 25 kg, 250 kg金属桶,

硬化剂: 20 kg金属桶,

其他包装应要求。

## 健康与安全

-避免接触皮肤和眼睛,

-在通风良好的区域工作, 远离任何火焰,

-佩戴安全手套和护目镜。

请阅读安全数据表以获得完整的信息。